


# EPORITE



## EPORITE EI-988-1

### 產品簡介

EPORITE EI-988-1 是單液型環氧樹脂熱融膠。適用於陶瓷或金屬網印刷中的應用的黑色油墨。高溫固化成型後的產品具有優越的物理機械特性與良好的熱穩定性。

### 儲存

請密封並儲存在 5°C 以下。

### 操作防護

使用時，請配戴護目鏡及手套。若皮膚接觸到材料，請用肥皂與清水沖洗。

### 使用方法

1. 依據篩網、墨水的濃度、溫度和濕度用稀釋劑來調整黏度。
2. 在溫度 130~150°C 烘烤 15 分鐘，將其溶劑揮發。
3. 建議置於 150~160°C 烤箱中烘 1~2 小時使其固化。

註:硬化條件可以依據實際生產過程或是產品特性需求做調整

### 規格

規格	EPORITE EI-988-1
化學類型	環氧樹脂
外觀	黑色膏狀
比重	1.7±0.2
黏度 (25°C)	30000 ± 2000 cps
保存期限	3 個月 (5°C)
膠化時間 (150°C)	4 min/0.2g
硬化條件	150~160°C/1~2 hr

### 備註

以上資料是依據本公司設備所測得之數據，僅供參考。本公司並沒有表示與保證其它單位所測得之數據將與以上測試結果一致。本公司亦無義務對於其它單位所得的任何測試結果負責。因此，每位用戶應於使用前審閱此說明並決定是否適用。除此之外，本公司亦無責任接受任何因濫用、誤用或不依循以上說明所造成的損失。



大格化學工業股份有限公司

中壢市工業區合圳北路 11 號

電話: 886-3-4521501~3 傳真: 886-3-4529318

[service@epolab.com.tw](mailto:service@epolab.com.tw) <http://www.epolab.com>